

Oksien sallittu lukumäärä, laatu ja koko laatuluokissa A, B, ja C.

Sahatavara, joka ei täytä taulukossa esitettyjä vaatimuksia, lajitellaan luokkaan D.

PÄÄLAADUT	A	B	C
OKSIEN SALLITTU ENIMMÄISMÄÄRÄ HUONOIMMALLA 1 METRIN OSUUDELLA			
LAPPEELLA , terveet ja kuivat oksat/ joista kuorioksia ¹	4 / 2	5 / 3	6 / 4
SYRJÄLLÄ , terveet ja kuivat oksat/ joista kuorioksia ¹	2 / 1	3 / 2	4 / 3

LAPEOKSIEN KOKO

Sahatavaran paksuus, mm	Sahatavaran leveys, mm	terveen lapeoksan Ø enintään, mm		
16, 19, 22, 25	75, 100, 115, 125, 150, 175, 200, 225	20	35	50
		25	40	55
		30	45	60
32, 38	75, 100, 115, 125, 150 175, 200, 225	25	40	55
		30	45	60
		35	50	65
44, 50	75, 100, 115, 125, 150 175, 200, 225	30	45	60
		35	50	65
		40	55	70
63, 75	75, 100, 115, 125, 150 175, 200, 225	35	50	65
		40	55	70
		45	60	75

SYRJÄOKSIEN KOKO

Sahatavaran paksuus, mm	terveen syrjäoksan Ø enintään, mm		
16, 19	18	•	•
22, 25	20	•	•
32, 38	28	30	•
44, 50	30	40	•
63, 75	35	50	•

MUIDEN OKSIEN KOKO ULKOLAPPEELLA JA SYRJÄLLÄ

Oksatyyppi²

	oksiensa läpimitta enintään % em. terveen oksan mitasta		
Ryhmäoksa	70	70	80
Kuiva oksa	70	70	100
Kuoren ympäröimä oksa	50	60	80
Laho oksa		50	80

¹ laaduissa B ja C ei enintään Ø 10 mm suuruisten terveiden tai kuivien oksien lukumäärälle ole asetettu rajoituksia

laaduissa B ja C sallitaan myös laho-oksia

laaduissa C sallitaan myös enintään Ø 15 mm suuruiset oksanreiät tai irto-oksat

• oksan halkaisija on yhtä suuri kuin sahatavaran paksuus

² laaduissa A ja B oksat eivät saa olla irtonaisia

LÄHDE:

Pohjoismainen sahatavara. Mänty- ja kuusisahtavaran lajitteluohjeet, Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys, 1994

RT-kortti Puutavara, Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet 21-10978 (joulukuu 2009)