

PUUINFO

Painekyllästetyn sahatavaran mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa 20 %.

Painekyllästetyn sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n jaolla välillä 2,7 ... 5,4 m.

Sahapintaisen painekyllästetyn sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat							
PAKSUUS	LEVEYS						
	50	75	100	125	150	175	200
19			X	X	O		
22	O		O	O	O		
25			X	X	O		
32			X	X	O		
38			X	X	O		
44			O				
50	X	X	X	X	X	O	X
63			O	O	O	O	O
75		X	O	O	O	O	O
100			X				
125				X			
150					X		

x = vakiokoko
o = harvemmin tuotettava koko

Sahapintaisen sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat	
Ulottuvuus	Mittapoikkeama
Paksuus ja leveys ≤ 100 mm	- 1,0 ... + 3,0 mm
Paksuus ja leveys ≥ 100 mm	- 2,0 ... + 4,0 mm
Pituus, kun lajiteltu pituuden mukaan	- 25 ... + 50 mm
Pituus, kun katkaistu määrämitta	± 2,0 mm

Höylätyn painekyllästetyn sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat							
PAKSUUS	LEVEYS						
	45	70	95	120	145	170	195
15	X		X	O			
21	X	O	X	X			
28		O	X	X	O		
33			X	O	O		
39			O				
45	X	X	X	X	X	O	O
70		X	O		X	O	
95			X				

x = vakiokoko
o = harvemmin tuotettava koko

Höylätyn sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat	
Ulottuvuus	Mittapoikkeama
Paksuus ≤ 20 mm	± 0,5 mm
Paksuus ≥ 20 mm ¹⁾	± 1,0 mm
Leveys ≤ 100 mm	± 1,0 mm
Leveys ≥ 100 mm	± 1,5 mm
Pituus, kun lajiteltu pituuden mukaan	- 25 ... + 50 mm
Pituus, kun katkaistu määrämitta	± 2,0 mm

¹⁾ Lattialaudalla sallittu paksuuden mittapoikkeama on aina ± 0,5 mm